

COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN	Elaborado por: CSGC
	Revisado por: JFA
	Aprobado por: GE
FICHA TÉCNICA PAPEL PRESPAN PESCADO CON POLIÉSTER	Página 1 de 1



产品名称 Name	青色绝缘纸 INSULATION PAPER WITH POLYESTER FILM		生产日期 Producing	Date of	2024, 01				
标准代号 Producing Standard	inner quality standard 内控标准		质量等级 Class	B	厚度 Thickness	0.15mm			
检验项目 Item	单位 Unit	标准要求 Standard	检验结果 Test value	检验方法 Test method					
厚度允许偏差 Thickness Deviation	%	±10	1,8	According to specify in IEC60641-3-2: 2007					
紧度 Apparent Density	g/cm ³	1.0~1.20	1,13						
抗张强度 Tensile strength	纵向 MD	N/mm ²	≥50				55,6		
	横向 CMD	N/mm ²	≥20				24,2		
伸长率 Elongation	纵向 MD	%	≥1.5				2,5		
	横向 CMD	%	≥6.0				7,6		
收缩率 Shrinkage	纵向 MD	%	≤1.0				0,49		
	横向 CMD	%	≤1.5				1,36		
	厚向 Thickness	%	≤7.0				6,2		
灰分 Ash Content	%	≤1.5	1,13						
吸油率 Oil Absorption	%	≥10.0	19,5						
水抽提液PH值 pH of aqueous Extract		6-9	7,45						
水抽提液电导率 conductivity of aqueous Extract	mS/m	≤9.0	8,5						
电气强度 Electrical strength	空气中 (in air)	kV/mm	≥9	9,6					
交货水分 Moisture content	%	≤9.0	8,6						

COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN	Elaborado por: CSGC
	Revisado por: JFA
	Aprobado por: GE
FICHA TÉCNICA PAPEL PRESPAN PESCADO CON POLIÉSTER	Página 1 de 1



产品名称 Name	青色绝缘纸 INSULATION PAPER WITH POLYESTER FILM		生产日期 Producing	Date of	2024, 01				
标准代号 Producing Standard	inner quality standard 内控标准		质量等级 Class	B	厚度 Thickness	0.20mm			
检验项目 Item	单位 Unit	标准要求 Standard	检验结果 Test value	检验方法 Test method					
厚度允许偏差 Thickness Deviation	%	±10	1,5	According to specify in IEC60641-3-2: 2007					
紧度 Apparent Density	g/cm ³	1.0~1.20	1,12						
抗张强度 Tensile strength	纵向 MD	N/mm ²	≥50				54,8		
	横向 CMD	N/mm ²	≥20				23,4		
伸长率 Elongation	纵向 MD	%	≥1.5				2,4		
	横向 CMD	%	≥6.0				7,4		
收缩率 Shrinkage	纵向 MD	%	≤1.0				0,43		
	横向 CMD	%	≤1.5				1,32		
	厚向 Thickness	%	≤7.0				6,5		
灰分 Ash Content	%	≤1.5	1,23						
吸油率 Oil Absorption	%	≥10.0	19,2						
水抽提液PH值 pH of aqueous Extract		6-9	7,42						
水抽提液电导率 conductivity of aqueous Extract	mS/m	≤9.0	8,3						
电气强度 Electrical strength	空气中 (in air)	kV/mm	≥9				9,4		
交货水分 Moisture content	%	≤9.0	8,8						

COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN	Elaborado por: CSGC
	Revisado por: JFA
	Aprobado por: GE
FICHA TÉCNICA PAPEL PRESPAN PESCADO CON POLIÉSTER	Página 1 de 1



产品名称 Name	青色绝缘纸 INSULATION PAPER WITH POLYESTER FILM		生产日期 Producing	Date of	2024, 01		
标准代号 Producing Standard	inner quality standard 内控标准		质量等级 Class	B	厚度 Thickness	0.3mm	
检验项目 Item	单位 Unit	标准要求 Standard	检验结果 Test value	检验方法 Test method			
厚度允许偏差 Thickness Deviation	%	±10	2, 4	According to specify in IEC60641-3-2: 2007			
紧度 Apparent Density	g/cm ³	1.0~1.20	1, 13				
抗张强度 Tensile strength	纵向 MD	N/mm ²	≥60				61, 2
	横向 CMD	N/mm ²	≥25				26, 8
伸长率 Elongation	纵向 MD	%	≥1.5				2, 5
	横向 CMD	%	≥6.0				7, 2
收缩率 Shrinkage	纵向 MD	%	≤1.0				0,44
	横向 CMD	%	≤1.5				1, 33
	厚向 Thickness	%	≤7.0				6, 7
灰分 Ash Content	%	≤1.5	1, 35				
吸油率 Oil Absorption	%	≥10.0	19, 9				
水抽提液PH值 pH of aqueous Extract		6-9	7, 45				
水抽提液电导率 conductivity of aqueous Extract	mS/m	≤9.0	8, 5				
电气强度 Electrical strength	空气中 (in air)	kV/mm	≥9	9, 3			
交货水分 Moisture content	%	≤9.0	8, 6				

COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN	Elaborado por: CSGC
	Revisado por: JFA
	Aprobado por: GE
FICHA TÉCNICA PAPEL PRESPAN PESCADO CON POLIÉSTER	Página 1 de 1



产品名称 Name	青色绝缘纸 INSULATION PAPER WITH POLYESTER FILM	生产日期 Producing	Date of	2024, 01		
标准代号 Producing Standard	inner quality standard 内控标准	质量等级 Class	B	厚度 Thickness	0.4mm	
检验项目 Item	单位 Unit	标准要求 Standard	检验结果 Test value	检验方法 Test method		
厚度允许偏差 Thickness Deviation	%	±10	1, 3	According to specify in IEC60641-3-2: 2007		
紧度 Apparent Density	g/cm ³	1.0~1.20	1, 12			
抗张强度 Tensile strength	纵向 MD	N/mm ²	≥60			61, 3
	横向 CMD	N/mm ²	≥25			27, 2
伸长率 Elongation	纵向 MD	%	≥1.5			2, 3
	横向 CMD	%	≥6.0			7, 3
收缩率 Shrinkage	纵向 MD	%	≤1.0			0,45
	横向 CMD	%	≤1.5			1, 41
	厚向 Thickness	%	≤7.0			6, 2
灰分 Ash Content	%	≤1.5	1, 32			
吸油率 Oil Absorption	%	≥10.0	19, 7			
水抽提液PH值 pH of aqueous Extract		6-9	7, 41			
水抽提液电导率 conductivity of aqueous Extract	mS/m	≤9.0	8, 2			
电气强度 Electrical strength	空气中 (in air)	kV/mm	≥9			9, 2
交货水分 Moisture content	%	≤9.0	8, 9			

COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN	Elaborado por: CSGC
	Revisado por: JFA
	Aprobado por: GE
FICHA TÉCNICA PAPEL PRESPAN PESCADO CON POLIÉSTER	Página 1 de 1



产品名称 Name	青色绝缘纸 INSULATION PAPER WITH POLYESTER FILM		生产日期 Producing	Date of	2024, 01				
标准代号 Producing Standard	inner quality standard 内控标准		质量等级 Class	B	厚度 Thickness	0.5mm			
检验项目 Item	单位 Unit	标准要求 Standard	检验结果 Test value	检验方法 Test method					
厚度允许偏差 Thickness Deviation	%	±10	2, 1	According to specify in IEC60641-3-2: 2007					
紧度 Apparent Density	g/cm ³	1.0~1.20	1, 11						
抗张强度 Tensile strength	纵向 MD	N/mm ²	≥60				60, 1		
	横向 CMD	N/mm ²	≥25				27, 3		
伸长率 Elongation	纵向 MD	%	≥1.5				2, 4		
	横向 CMD	%	≥6.0				7, 4		
收缩率 Shrinkage	纵向 MD	%	≤1.0				0,49		
	横向 CMD	%	≤1.5				1, 4		
	厚向 Thickness	%	≤7.0				6, 3		
灰分 Ash Content	%	≤1.5	1, 3						
吸油率 Oil Absorption	%	≥10.0	19, 8						
水抽提液PH值 pH of aqueous Extract		6-9	7, 4						
水抽提液电导率 conductivity of aqueous Extract	mS/m	≤9.0	8, 5						
电气强度 Electrical strength	空气中 (in air)	kV/mm	≥9	9, 3					
交货水分 Moisture content	%	≤9.0	8, 8						